

## Produktmerkblatt

Artikel Nr. 0301- 0304

Datum 29.07.2010

Seiten 2

### 1. Produktbeschreibung

### 2. Anwendung

Für eine Vielzahl verschiedenster mineralischer Untergründe. Wie: Naturstein, Holz, Sandstein, Sichtmauerwerk, Ytong, Ziegel, Klinker, Hohlblock, Beton, Schiefer, Splitstein, Fliesefugen, Mineralputze, Faserzementplatten, Mineralfasern und Leichtfüllstoffen. Macht den Baustoff Wasser abweisend und witterungsbeständig.

### 3. Verarbeitung

HEKONSEAL®BA6 ist ein hervorragendes Imprägnierung - Hydrophobierungsmittel (wasserabweisend, Wetterschutz) für eine **Vielzahl verschiedenster mineralischer Untergründe wie: Naturstein, Sandstein, Sichtmauerwerk, Ytong, Ziegel, Klinker, Hohlblock, Holz, Beton, Schiefer, Splitstein, Fliesefugen, Mineralputze, Faserzementplatten.** Zeichnet sich insbesondere durch sein gutes Eindringvermögen, die ausgeprägte Beständigkeit gegenüber von Alkalien sowie die rasche Ausbildung der Hydrophobie (Wasserabweisend) aus. Die Haftung von Folgeanstrichen (Dispersionsfarben und – Putze, Silikon / Silikatharzfarben und Putze, Betonbeschichtungen auf 1K und 2K-Basis ) wird nicht beeinflusst. HEKONSEAL®BA6 ist ein Wachs Gemisch dringt zunächst in den Baustoff ein, wo es unter Verdunstung von Wasser abreagiert. Dadurch wird das Saugvermögen des Baustoffes deutlich herabgesetzt, ohne jedoch die Poren des Baustoffes zu verstopfen und die Atmungsaktivität des Baustoffes negativ zu beeinflussen. Aufgrund dieser Wirkungsweise eignet sich nur gut saugende Untergründe. **Bearbeiten** streichen oder fluten. Auftrag: 1- 2 x je nach Untergrund. Technisches Merkblatt und Sicherheitsdatenblatt beachten. Abfallschlüssel-Nr. (EAKV 2002): 120112. **Kennzeichnung nach GefStoffV:** nicht kennzeichnungspflichtig. **Transportkennzeichnung:** entfällt.

### Zusammensetzung

HEKONSEAL®BA6 ist eine lösemittelfreie Lösung auf Basis eines Wachs Gemisches mit Fruchtsäuren und biologischen, mineralischen Hilfsstoffen.

### 4. Verbrauch

Abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrunds:

Naturstein, Sandstein, Holz, Sichtmauerwerk, Ytong, Ziegel	300 – 500 ml / qm	Faserzementplatten	200 – 300 ml / qm
---	-------------------	--------------------	-------------------

Klinker ,Hohlblock , Schiefer, Splitstein, Fliesefugen	150 – 300 ml / qm
---	-------------------

### 5. Technische Daten

Farbe	Milchig Weiß
Wirkstoffgehalt:	ca.10 - 15 Gew. %
Dichte bei 20° C	ca. 0,96 g / ml
PH - Wert	ca. 10 + -1

## 6. Lagerung

HEKONSEAL®BA6 besitzt im dicht verschlossenen Originalgebinde und bei Lagertemperaturen zwischen +0 °C und 30 °C eine Lagerbeständigkeit von 9 Monaten. Eine Lagerung über den auf dem Produktetikett angegebenen Zeitraum hinaus bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Ware unbrauchbar ist. Eine Überprüfung der für den jeweiligen Einsatzzweck erforderlichen Eigenschaftswerte ist jedoch in diesem Falle aus Gründen der Qualitätssicherung unerlässlich. Gebrauchsfertige Lösung von HEKONSEAL®BA6 behalten auch über einen längeren Zeitraum ihre Aktivität (mind. 9 Monate).

## 7. Entsorgung und Reinigung

Nicht in Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen. Kann unter Beachtung örtlicher behördlicher Vorschriften einer geeigneten Verbrennungsanlage zugeführt werden. Grundsätzlich gilt für die Abfallschlüssel-Nr. ab 01.01.99 nicht nur die Produktbezogenheit, sondern im Wesentlichen die Anwendungsbezogenheit des Produktes. Daher ist die für Anwendung gültige Schlüssel-Nr. dem europäischen Abfallkatalog zu entnehmen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

**Reinigung:** Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

---

**Weitere Angaben zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.**

---

**Produkt Merkblatt Ausstellender Betrieb:** Koch GmbH · Mörikestraße 23 · D74632 Neuenstein

**Ansprechpartner:** Koch GmbH · Mörikestraße 23 · D74632 Neuenstein

Diese Angaben stellen Richtwerte dar und sind nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung infrage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

---

Koch GmbH · Mörikestraße 23 · D74632 Neuenstein  
Tel. (+49) 07942 – 941322 · Fax (+49) 07941 – 2074359  
E-Mail: [kontakt@koch-farbenwerk.de](mailto:kontakt@koch-farbenwerk.de) · Internet: [www.hekontec.eu](http://www.hekontec.eu)