
HEKONTEC®

Kalk Putzgrund - Grundierung

Für den Innen - und Außenbereich.



Technisches Merkblatt

Datum 04.11.2009

Seiten 3

Artikel Nr. 0225

1. Produktbeschreibung

Weißer gefüllter Grundieranstrich, Korn 0,4 mm auf Basis von Sumpfkalk, Kalkhydrat, quarzitischen und alkalischen Zuschlagstoffen vor Auftrag von glatten Flächen zur besseren Haftung, dünn-schichtigen mineralischen Kalkfarben und Strukturputzen im Innen und Außenbereich.

2. Anwendungsbereich

Für den Innen – und Außenbereich. Als deckender Grundieranstrich auf Sumpfkalk Basis vor Auftrag von Kalkfarben, Strukturputzen, Streichputzen, auf geeigneten mineralischen Untergründen wie z.B. Putzen Kalk, Zementputz, Kalk – Zementputz, Gipsfaserplatten usw. oder vollfugiges Mauerwerk. Korn 0,4 zur besseren Haftung Überwindung von Haftbrücken und Haarrissen. **Geeignet auf Altbeschichtungen wie:** Kunststoffdispersionsfarben, Acrylharzfarben, Kalkfarben, Naturharzfarben, Silikatfarben usw. Es wird empfohlen den Untergrund mit HEKONTEC Bio historische Kalkspachtelmasse und / oder HEKONSEAL Silikatgrund vorzubearbeiten.

Zusammensetzung (Volldeklarierung)

Wasser; mineralische Füllstoffe; mineralische Pigmente; Titandioxid, Leinölfirnis, Zuckertensid, und diverse natürliche pflanzliche Öle, ohne Kunststoffdispersion

Farbton

Der HEKONTEC Kalk Putzgrund kann mit Farbkonzentrat (kalkverträglich) bis zu 8 % abgetönt werden. Wir empfehlen HEKONMIXX universal Abtönkonzentrat. Die Farbkonzentrate sowie die Farbtontabellen sind bei ihrem HEKONTEC Händlern erhältlich. Bei abgetönten Kalkfarben oder Kalkputz ist eine leichte Farbwolkgigkeit charakteristisch und normal.

4. Verarbeitungshinweise

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss tragfähig, trocken, saugfähig, sauber, staub- und fettfrei sein. Fehlstellen art- und strukturgleich ausbessern. Ausbesserungsstellen müssen vor dem Anstrich / auftragen abgebunden, ausgehärtet und trocken sein. Stabile und stark Sandende Untergründe zur Verfestigung mit HEKONSEAL Silikatgrund streichen. Altbeschichtungen grundsätzlich zum Isolieren, verfestigen und um ein gleichmäßiges Saugvermögen zu erreichen mit HEKONSEAL Silikatgrund streichen. Ausbesserungsstellen sind mit HEKONSEAL Silikatgrund zu streichen.

Verarbeitung

Der HEKONTEC Kalk Putzgrund ist nach gründlichem Aufrühren gebrauchsfertig. Bei Bedarf kann noch mit wenig Wasser verdünnt werden. Es ist ein Anstrich notwendig. Die Verarbeitung erfolgt mit breitem Pinsel, Quast, Deckenbürste, Rolle usw. Die Verarbeitungstemperatur sollte nicht unter + 5° C sein. Trocknungszeit ca 4 Stunden.

Hinweis

Der HEKONTEC Kalk Putzgrund wird aus atmungsaktiven Materialien hergestellt. Es ist Folgendes zu

beachten: Durchschlagende Inhaltsstoffe, die aus dem Untergrund durchwandern könnten, z.B. Nikotin, Holzgerbstoffe, Leimrückstände von Tapeten, Wasserflecken oder andere verunreinigte Untergründe oder unterschiedlich saugende Untergründe oder nur teilweise gespachtelten Gipskarton oder Fermacell Platten werden zu Fleckenbildung führen. Dies ist keine Qualitätsminderung, sondern nur ein optischer Fehler. Um diese Fehler zu vermeiden, empfehlen wir den Untergrund mit HEKONTEC Bio Kalk historische Spachtelmasse glatt abzuspachteln und / oder mit HEKONSEAL Silikatgrund vorzubehandeln. Anschließend mit HEKONTEC Kalk Putzgrund zu bestreichen.

Verarbeitungsbedingungen

Die Verarbeitungstemperatur sollte nicht unter + 5° C sein.

Verbrauch

Der Verbrauch hängt von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Verarbeitung, sowie der Auftragsstärke ab. Bei einem Anstrich: ca. 125 g/m².

Reinigung der Werkzeuge

Nach jedem Arbeitsabschnitt mit Wasser reinigen.

5. Lieferform

Siehe Angebot

6. Lagerung

Bei verschlossenem Gebinde und kühl, aber frostfreier Lagerung ca. 12 Monate lagerfähig.

7. Kennzeichnung

nach GefStoffV

Xi Reizend

R 38: Reizt die Haut.

R 41: Gefahr ernster Augenschäden.

S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S 24/25: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S 36/37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

8. Transportkennzeichnung

entfällt

9. Entsorgung

EG-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12 Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben.

10. Sicherheitshinweise

Nicht zu behandelnde Flächen (z. B. Glas, Keramik, Holz, Lackierungen, Klinker, Metall, etc.) durch entsprechende Maßnahmen schützen. Spritzer auf Umgebungsflächen oder Verkehrsflächen sind sofort mit viel Wasser zu lösen und zu entfernen. Augen und Haut vor Spritzern schützen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Technisches Merkblatt Ausstellender Betrieb: Koch GmbH · Mörikestraße 23 · D74632 Neuenstein
Ansprechpartner: Koch GmbH · Mörikestraße 23 · D74632 Neuenstein

Diese Angaben beschreiben ausschließlich die technischen Merkmale des Produktes / der Produkte und stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes / der beschriebenen Produkte im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar. Die Lieferspezifikation entnehmen. Wie bereits festgestellt, wurde das technische Merkblatt entsprechend der europäischen Gesetzgebung erstellt.

Koch GmbH · Mörikestraße 23 · D74632 Neuenstein
Tel. (+49) 07942 – 941322 · Fax (+49) 07941 – 2074359
E-Mail: kontakt@koch-farbenwerk.de · Internet www.hekontec.eu